

TABELLA PER STIRO CALZE

P.S. PER GLI ARTICOLI CHE NON VENGONO LAVATI, ABBASSARE LA TEMPERATURA DI CIRCA 5/8 %
TERMOSTATO IN POSIZIONE 20% TEMPERATURA FORMA 40°C
TERMOSTATO IN POSIZIONE 50% TEMPERATURA FORMA 100°C
TERMOSTATO IN POSIZIONE 90% TEMPERATURA FORMA 180°C
LE TEMPERATURE SONO INDICATIVE E POSSONO VARIARE SE VARIA IL TEMPO DI STIRO

| COMPOSIZIONE ARTICOLO | LAVATO | BAGNATO | GRADI % | TEMPO MEDIO DI STIRO A DZ. | NOTE |
|-------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------|-------------------|
| COTONE 100% | SI | | 90% | MIN. 1,5 | |
| SPUGNA IN COTONE 100% | | | 60% | MIN. 1,5 | SI STIRA ASCIUTTO |
| LYCRA 20% COTONE 80% | SI | | 60% | MIN. 1,5 | |
| LYCRA 20% LANA 80% | SI | SI | 90% | MIN. 1,5 | |
| COTONE MORBIDO | SI | | 90% | MIN. 1,5 | |
| LYCRA 6% ELASOM 2% COTONE 92% | SI | | 50/60% | MIN. 1,5 | |
| LYCRA | | SI | 30/40% | MIN. 1,5 | |
| LANA 100% | SI | | 60% | MIN. 1,5 | |
| | | | | | |